



PASA® PRIMARIO BASE TPO

Descripción

PASA® Primario Base TPO Es un primer solventado uso profesional, diseñado para limpiar e imprimir al mismo tiempo superficies de TPO o EPDM, antes de aplicar **PASA® Banda autoadhesiva refuerzo** o cualquier banda auto adherible.

Ventajas

- Limpieza e imprimación en un sólo producto para ser usado con cualquier membrana autoadherible.
- Alto rendimiento.

Usos Recomendados

PASA® Primario Base TPO es ideal para limpiar e imprimir superficies de TPO o EPDM en donde se aplique **PASA® Banda autoadhesiva refuerzo**.

Preparación de la Superficie

Remueva cualquier material extraño con escoba o lavando con agua. Cuando hay polvo en exceso, se puede remover con escoba o usando **PASA® Limpiador TPO**.

Si el sustrato de TPO o EPDM está muy sucio, utilice **PASA® Limpiador TPO**. Este proceso se requiere en las membranas que se han expuesto por varias semanas a condiciones climáticas.

NOTA: Utilice guantes de Nitrilo XL.

Aplicación

Mezcle enérgicamente el contenido de la lata de **PASA® Primario Base TPO** hasta homogenizar (por lo menos durante 5 minutos).

Herramientas de aplicación

- Trapo limpio

Aplique **PASA® Primario Base TPO** con un trapo limpio en la zona donde se aplique **PASA® Banda Autoadhesiva Refuerzo** con un movimiento circular para alcanzar una capa fina y uniforme en la membrana.

El área donde se aplique **PASA® Primario Base TPO** debe ser uniforme en color, sin rayas y sin gotas, burbujas o charcos de material.

Deje secar **PASA® Primario Base TPO**, hasta que no manche los dedos y coloque la membrana.

En climas fríos, coloque tan pronto como la capa de primario minimice la contaminación por polvo y promueva la adhesión.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Concreto	6 m ² /L para condiciones típicas de aplicación.

Presentación

- Caja con 6 galones (3,8 L cada uno)

Fecha de actualización Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

PASA® PRIMARIO BASE TPO

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación
Base	Caucho sintético
Color	Bronce con tonalidad verde olivo
Olor	A solvente
Toxicidad	Tóxico por inhalación e ingestión
Material no volátil	18%
Densidad	0,90 gr/ml
Contenido de volátiles orgánicos	727 gr/L
Punto de inflamación	4,4 °C

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

“Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones”.

Precauciones

- **PASA® Primario Base TPO** es inflamable, mantenga los recipientes lejos de calor, llamas o chispas.
- Mantenga cerrado el envase cuando no lo use.
- Aplique con la ventilación adecuada, evite respirar los vapores y el contacto con ojos y piel.
- Utilice guantes de nitrilo XL para protección.
- Mezcle enérgicamente hasta que obtenga una tonalidad homogénea y los sólidos se mezclen en la solución.
- Los sólidos en suspensión tienden a precipitar; revuelva la solución periódicamente durante su uso (cada 15-20 minutos).
- Utilice **PASA® Primario Base TPO** sin diluyentes.
- No agregue solventes porque afecta sus propiedades.
- La temperatura del lugar de almacenamiento o de la zona de trabajo no debe superar los 32° C porque pueden afectar la vida útil del producto.

Fecha de actualización Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® PRIMARIO BASE TPO

- Si **PASA® Primario Base TPO** se almacena a temperaturas por debajo de 15° C, restituya a la temperatura ambiente antes de usar.
- La lata debe cerrarse y protegerse contra la humedad cuando no se utilice.
- Expuesto a la humedad en el aire, **PASA® Primario TPO** comienza a realizar su proceso de curado y puede formar un gel en pocos días. La creación de una película en la parte superior puede ser desfavorable para su manipulación.
- Debido a los solventes del producto no se debe trabajar en días de neblina o en ambientes húmedos con condensación ni aplicarlo cuando la temperatura ambiente está cerca del punto de rocío. Si la condensación se realiza, el uso de **PASA® Primario Base TPO** debe ser interrumpida ya que la adherencia no se logrará. Permita que la superficie seque y aplique una capa fina cuando las condiciones lo permitan.

Embalaje

Almacenaje	Bajo techo en un lugar fresco y seco
Caducidad	A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 9 meses
Estiba Máxima	1



Sistema de Gestión de Calidad Certificado
 Plantas de Impermeabilizantes
 Prefabricados de Tepeal del Río, Hgo.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de nitrilo XL
- Mascarilla para vapores orgánicos

Medidas de Seguridad

- En caso de contacto con ojos y piel, lave con abundante agua.
- Tóxico por inhalación prolongada e ingestión.
- No se deje al alcance de los niños.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización Agosto 2016
 Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.