



PASA® ELITE BOND

Adhesivo para Mortero y Concreto de uso múltiple - Grado Premium

Descripción

Producto líquido semiviscoso de color blanco lechoso, formulado a partir de resinas acrílicas que adicionadas a la mezcla de concreto o mortero, le proporcionan características de gran adhesividad. Cumple con la Norma **ASTM C-1059 TIPO II**

Ventajas

- Disminuye la permeabilidad de concretos y morteros.
- Aumenta la adhesividad de las mezclas.
- Evita juntas frías en concretos recién colados.
- Mejora la adherencia en superficies para recibir acabados.
- Resiste la alcalinidad de morteros y concretos.
- No es tóxico ni flamable.

Usos Recomendados

Para unir concreto nuevo a viejo, no sujeto a esfuerzo estructural.

Para adherir resanes en grietas, mampostería y pisos, entre otros.

Para reforzar pastas texturizadas, mortero, yeso, tirol y pinturas, entre otros.

Como sellador de superficies para recibir acabados.

Herramientas de aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Cepillo de ixtle
- Llana de metal

Preparación de la Superficies

Elimine polvo, grasa, y partículas sueltas o mal adheridas. La superficie debe estar seca o ligeramente húmeda.



Aplicación

Adhesivo/Sellador

Aplique una capa uniforme de material diluido 1 a 1 (**PASA® Elite Bond** : agua) con agua limpia sobre la superficie, mediante brocha, rodillo, o equipo de aspersión manual o neumático; a razón de 5 a 7 m²/L a dos manos.

Adhesivo integrados la mezcla

Para formular recubrimientos base cemento o yeso, aplanados, y lechadas, sustituya de 4 a 6 L de agua de mezcla por **PASA® Elite Bond** en cada saco de 50 kg de cemento o yeso.

Adherente Concreto Nuevo/Viejo

Sustituya de 6 a 8 L de agua de mezcla por **PASA® Elite Bond**, por cada saco de 50 kg de cemento.

Aplique una mano uniforme de **PASA® Elite Bond** diluido 2 a 1 con agua limpia, antes de que seque al tacto realice el vaciado de la mezcla reforzada con **PASA® Elite Bond**.

Una vez hecha la mezcla, no agregue más agua.

Fecha de actualización: junio 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® ELITE BOND

Adhesivo para Mortero y Concreto de uso múltiple - Grado Premium

Prepare únicamente la cantidad de producto que pueda aplicar en 15 minutos.
Se recomienda el uso de sacos completos.

Como refuerzo de Pinturas y Pastas

Agregue de un 5% o 10% de **PASA® Elite Bond** del volumen total de la pintura o pasta texturizada que requiera reforzar. Mezcle hasta homogenizar.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Adhesivo/sellador 1:1 Superficie porosa (agua: PASA® Elite Bond)	1 L rinde de 5 a 7 m ² , a 2 manos
Adhesivo/sellador 2:1 Superficie muy porosa (agua: PASA® Elite Bond)	1 L rinde de 4 a 5 m ² , a dos manos
Adhesivo integrado a la mezcla	Sustituir de 4 a 6 L de agua por saco de 50 kg de cemento
Concreto viejo con nuevo	Sustituir de 6 a 8 L agua por saco de 50 kg cemento

Presentación

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Bote de 4 L

Color

- Blanco lechoso

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Apariencia	Líquido semi-viscoso	-----
Olor	Característico a resina	-----
Color	Blanco lechoso	-----
Densidad a 25 C°	0.96a 1.0 g/ml	ASTM D-1475
Material no volátil	26 a 29%	ASTM D-2369
Viscosidad a 25°C	9,000 a 11,000 cps	ASTM D-1824
pH a 25°C	8,5 a 9,5	ASTM E-70
Resistencia a la adhesión	30 kg/cm ² mínimo	ASTM D-1042
Cantidad de VOC	Menor a 5 gr/l	ASTM D-3690

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: junio 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® ELITE BOND

Adhesivo para Mortero y Concreto de uso múltiple - Grado Premium

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Precauciones

- No utilice este producto como adhesivo en elementos sujetos a esfuerzo estructural.
- No aplique bajo amenaza de lluvia ni en superficies húmedas.
- No aplique a temperaturas menores a 5° C.

Medidas de Seguridad

- Tóxico por ingestión.
- Utilice el equipo de seguridad recomendado.
- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de Seguridad

- Guantes de látex
- Lentes de seguridad

Embalaje

Almacenaje	Lugar seco y fresco.
Caducidad	12 meses después de la fecha de fabricación.
Estiba Máxima	Tambos: 3 estibas máximo sobre tarima. Cubetas: 3 cubetas máximo. Bote 4 L: Cajas c/4 botes c/u. Estiba de 5 cajas máximo.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: junio 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.