

DESCRIPCIÓN

PASA® Elite Bond, es un líquido semiviscoso de color blanco lechoso, formulado a partir de resinas acrílicas que adicionadas a la mezcla de concreto o mortero, le proporcionan características de gran adhesividad.

VENTAJAS

- Cumple con la Norma ASTM C-1059 TIPO II
- Disminuye la permeabilidad de concretos y morteros.
- Aumenta la adhesividad de las mezclas.
- Evita juntas frías en concretos recién colados.
- Mejora la adherencia en superficies para recibir acabados.
- Resiste la alcalinidad de morteros y concretos.
- No es tóxico e inflamable.

USOS RECOMENDADOS

- **PASA® Elite Bond** se usa para unir concreto nuevo a viejo, no sujeto a esfuerzo estructural.
- Para adherir resanes en grietas, mampostería y pisos, entre otros.
- Para reforzar pastas texturizadas, mortero, yeso, tirol y pinturas, entre otros.
- Como sellador de superficies para recibir acabados.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- Incorporar siempre antes de aplicar.
- No utilizar este producto como adhesivo en elementos sujetos a esfuerzo estructural.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia o sobre superficies húmedas o encharcadas.
- No aplicar en superficies calientes con temperaturas arriba de 50 °C para evitar defectos superficiales o burbujes del material.
- No aplicar temperaturas menores a los 5 °C ni mayores a 35 °C.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar el polvo, grasa, partículas sueltas o mal adheridas, protuberancias puntiagudas, restos de impermeabilizaciones y / o recubrimientos anteriores que se encuentren en la superficie, así como cualquier material que pueda interferir con la adherencia. La superficie debe estar seca o ligeramente húmeda.

ADHESIVO/SELLADOR

Aplicar una capa uniforme de material diluido 1 a 1 (producto:agua) con agua limpia sobre la superficie, mediante brocha, rodillo, o equipo de aspersión manual o neumático; a razón de 5 a 7 m²/l a dos capas.

ADHESIVO INTEGRADO A LA MEZCLA

Para formular recubrimientos base cemento o yeso, aplanados, y lechadas, sustituir de 4 a 6 L de agua de mezcla por producto en cada saco de 50 kg de cemento o yeso.

Fecha de actualización: Febrero 2026
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® ELITE BOND

Productos y Adhesivos para Concreto

Adhesivo para Mortero y Concreto de uso múltiple - Grado Premium

Ficha Técnica

ADHERENTE CONCRETO NUEVO / VIEJO

- Sustituir de 6 a 8 L de agua de mezcla por producto, por cada saco de 50 kg de cemento.
- Aplicar una capa uniforme de producto diluido 2 a 1 (producto:agua) con agua limpia, antes de que seque al tacto realizar el vaciado de la mezcla reforzada con producto. Una vez hecha la mezcla, no agregar más agua.
- Preparar únicamente la cantidad de producto que pueda aplicar en 15 minutos.
- Se recomienda la sustitución de agua por producto para el uso de sacos completos.

COMO REFUERZO DE PINTURAS Y PASTAS

Agregar de 5 a 10% de producto, del volumen total de la pintura o pasta texturizada que requiera reforzar. Mezclar hasta homogeneizar.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Febrero 2026
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® ELITE BOND

Productos y Adhesivos para Concreto

Adhesivo para Mortero y Concreto de uso múltiple - Grado Premium

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN | COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
Tambor de 200 L	Blanco lechoso	Superficie	
Cubeta de 19 L		Adhesivo/sellador 1:1 Superficie porosa (agua: PASA® Elite Bond)	1 L rinde de 5 a 7 m ² , a dos capas
Bote de 4 L		Adhesivo/sellador 2:1 Superficie muy porosa (agua: PASA® Elite Bond)	1 L rinde de 4 a 5 m ² , a dos capas
		Adhesivo integrado a la mezcla	Sustituir de 4 a 6 L de agua por saco de 50 kg de cemento
		Concreto viejo con nuevo	Sustituir de 6 a 8 L de agua por saco de 50 kg de cemento

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método / Referencia
Apariencia	Líquido semiviscoso	-----
Olor	Característico a resina	-----
Color	Blanco lechoso	-----
Densidad a 25 C°	0,96 - 1,0 g/ml	ASTM D-1475
Material no volátil	26 - 29%	ASTM D-2369
Viscosidad a 25°C	9 000 - 11 000 cP	ASTM D-1824
pH a 25°C	8,50 - 9,50	ASTM E-70
Resistencia a la adhesión	30 kg/cm ² mín.	ASTM D-1042
Cantidad de VOC	Menor a 5 g/l	ASTM D-3690

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Febrero 2026
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

PRECAUCIONES

- **H303:** Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- **H317:** Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- **P101:** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta antes del uso.
- **P235:** Mantener fresco.
- **P270:** No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- **P332+P313:** En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
- **P301+P330+P331:** En caso de ingestión, enjuagar boca. No provocar vómito.
- **P305+P351+P338:** En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- **P402:** Almacenar en un lugar fresco.
- **P501:** Eliminar el contenido / recipiente

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Tambos: 4 tambos sobre tarima.
	Cubetas: 3 cubetas superpuestas.
	Caja: 5 cajas superpuestas.

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Febrero 2026
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® ELITE BOND

Productos y Adhesivos para Concreto

Adhesivo para Mortero y Concreto de uso múltiple - Grado Premium

Ficha Técnica

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Febrero 2026

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.