

DESCRIPCIÓN

PASA® SPORT es un recubrimiento flexible y resistente a la abrasión, formulado a base de resinas sintéticas, rellenos minerales, pigmentos y aditivos.

VENTAJAS

- De alta resistencia al intemperismo
- Resistente a la abrasión y uso continuo
- De gran adherencia al sustrato
- Reduce la permeabilidad y protege las capas inferiores

USOS RECOMENDADOS

PASA® Sport Color Verde con arena y PASA® Sport Color Rojo con arena como acabado protector decorativo. **PASA® Sport Color Blanco sin arena** para señalización reglamentaria en canchas deportivas, especialmente de tenis.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- No aplicar bajo amenaza de lluvia.
- No aplicar en superficies húmedas.
- No aplicar en áreas con tránsito continuo o expuestas a temperaturas altas.
- No se recomienda estar en contacto continuo con agua o solventes.
- Respetar los tiempos de espera mínimos marcados para las capas asfálticas anteriores.



CONSIDERACIONES PREVIAS

- Nivelar la superficie con **PASA® Nivelador**, asegurarse que ésta no presente irregularidades, de lo contrario, se reflejarán en el acabado de la cancha. Corregir las imperfecciones con capas sucesivas de **PASA® Nivelador** compactadas con rodillos sin vibración de 500 Kg.
- Asegurarse que la cancha tenga una pendiente de 0,5% y que no presente encharcamientos. De lo contrario, éstos indican la necesidad de nivelar de nuevo.
- Dejar secar la última capa de **PASA® Nivelador** al menos 8 días para un endurecimiento total.
- La superficie debe estar fresca por lo que la aplicación debe realizarse muy temprano por las mañanas.
- Se requiere al menos 4 personas que trabajen simultáneamente para una aplicación correcta: 2 boteros, 1 enrasador y 1 cepillador.

Fecha de actualización: Diciembre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® SPORT

Recubrimientos y selladores

Recubrimiento para canchas deportivas.

Ficha Técnica

TRATAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS

- En canchas de concreto reparar fisuras y juntas frías mediante calafateo: use **Elite Wet Cement** (consulte ficha técnica) reforzando con tiras de **PASA® Malla Plus** sobre ella y embebiendo perfectamente la membrana de refuerzo.
- Elimine arrugas y abolsamientos. Permitir el tiempo de secado.

IMPRIMACIÓN

- Aplicar, previo a la aplicación del acabado, una capa uniforme de **Elite Bond**, diluido 1 a 1 con agua, a razón de 6 a 8 m²/L sobre toda la superficie, en superficies muy porosas será necesario aplicar una segunda mano de la dilución.
- Para superficies muy alcalinas (zonas tropicales), será necesario aplicar 2 capas de **Elite Bond** Diluido 1 a 1 con agua a razón de 5 a 7 m²/L. Deje secar 1 hora como mínimo entre la aplicación de la primera y segunda capa.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

• Como Acabado Protector

- Vertir un cordón de pintura paralelo al fondo de la superficie de aplicación. Inmediatamente después, iniciar el enrasado de la pintura con un jalador de plástico de 90 cm de ancho y 10 cm de altura, llevando el excedente de pintura hacia el interior de la superficie de aplicación.
- La cantidad depositada debe calcularse a un rendimiento de 2 m²/L por cada mano.
- Detrás del arrasador, pasar un cepillo de cerda suave para dar el acabado final.
- Dejar secar por 24 horas y aplicar una segunda mano bajo las mismas condiciones.

• Como señalización

- Una vez aplicado **PASA® Sport Color Verde con arena o PASA® Sport Color Rojo con arena**, marcar con hilo y cal el ancho de las líneas definitivas. Aplicar con brocha o rodillo **PASA® Sport Color Blanco sin arena**. Deje secar por 48 horas para abrir al tráfico

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Diciembre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

PRESENTACIÓN / COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
Tambor de 200 L	Blanco sin Arena	Superficie	
Cubeta de 19 L	Verde con Arena	Concreto	1 L rinde 1 m ² aplicado a dos manos en productos arenados y de 2 a 4 m ² a una mano sin arena
	Rojo Con Arena		

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material y tipo de superficie
*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	PASA® Sport Verde	PASA® Sport Blanco	PASA® Sport Rojo	Parámetro
Apariencia	Líquido semiviscoso	Líquido semiviscoso	Líquido semiviscoso	-----
Color	Verde	Blanco	Rojo	-----
Olor	Característico a resina	Característico a resina	Característico a resina	-----
Densidad a 25°C	1,54 – 1,57 g / ml con arena	1,21 – 1,26 g / ml sin arena	1,59 – 1,62 g / ml con arena	ASTM-D-1475
Viscosidad a 25 °C	18 000 – 22 000 cP	18,000 – 20,000 cP	18 000 – 22 000 cps	ASTM-D-2196
pH a 25°C	8,5 – 9,5	8,5 – 9,5	8,5 – 9,5	ASTM-E-70
Sólidos en peso	68 – 70 % con arena	42 – 44 % sin arena	70 – 73 % con arena	ASTM-D-2369
Secado al tacto	4 horas	4 horas	4 horas	ASTM-D-1640
Intemperismo	500 horas sin cambio	500 horas sin cambio	500 horas sin cambio	ASTM-G-154
Cantidad de VOC's	50 g/L máximo	50 g/L máximo	50 g/L máximo	ASTM D 3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Diciembre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

PRECAUCIONES

- **H302:** Nocivo en caso de ingestión.
- **H317:** Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- **H320:** Provoca irritación ocular.
- **P101:** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta antes del uso.
- **P235:** Mantener fresco.
- **P262:** Evite todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- **P264:** En caso de contacto lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- **P270:** No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- **P280:** Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
- **P332 + P313:** En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
- **P301 + P330 + P331:** En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito.
- **P305 + P351 + P338:** En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- **P402:** Almacenar en un lugar seco.
- **P501:** Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Tambo: 4 tambos sobre tarima.
	Cubeta: 3 cubetas superpuestas.

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Diciembre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® SPORT

Recubrimientos y selladores

Recubrimiento para canchas deportivas.

Ficha Técnica

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje
- Se considera un Residuo Manejo Especial (RME) en la normativa mexicana.
- No debe ser dispuesto en rellenos sanitarios comunes ni tiraderos clandestinos.
- Para obtener información detallada sobre la normativa y centros de gestión específicos en su localidad, puede consultar el sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente local.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



OBLIGATORIO
USAR GAFAS
DE SEGURIDAD



OBLIGATORIO
USAR PROTECCIÓN
RESPIRATORIA



OBLIGATORIO
USAR GUANTES
DE PROTECCIÓN

Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Diciembre 2025.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.