

DESCRIPCIÓN

CURAPASA® VIS, es un producto formulado a partir de derivados parafínicos en emulsión y aditivos, que aplicado sobre superficies de concreto fresco, evita la pérdida de agua necesaria para el óptimo curado correcto.

VENTAJAS

- Cumple con la norma ASTM C-309 TIPO I CLASE A
- Reduce costos con respecto al curado tradicional.
- Evita la posibilidad de agrietamiento del concreto por la pérdida acelerada de agua (evaporación).
- Puede utilizarse en lugares con poca ventilación, ya que no contiene solventes.
- Por su adecuada consistencia es fácil de aplicar con equipo de aspersión.

USOS RECOMENDADO

- **CURAPASA® VIS** se usa para lograr un curado eficiente de concreto hidráulico en:
- Carpetas de concreto en carreteras.
- Pistas para aeropuertos.
- Pisos industriales.
- Patios de maniobras.
- Pavimentos urbanos.
- Pisos de estacionamientos y/o rampas.
- Losas inclinadas y horizontales.
- Muros, columnas y trabes.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- Agite e incorpore **CURAPASA® VIS** antes de usarse.
- No utilice en superficies que vayan a recibir recubrimientos epóxicos, alquidáticos, mosaicos o terrazo; ya que puede existir el riesgo de una mala adherencia.



- No utilice en concretos con color integral.
- No aplique a temperaturas menores a 5° C.
- En caso de lluvia debe proteger la capa aplicada.
- Una vez aplicada **CURAPASA® VIS**, evite el tráfico excesivo durante 7 días.
- Aplique respetando el rendimiento, para lograr una capa uniforme que asegure la retención del agua en el concreto.
- No aplique bajo amenaza de lluvia ni en superficies encharcadas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- **CURAPASA® VIS** deberá aplicarse después de dar el acabado final al elemento, inmediato a que haya desaparecido el agua de sangrado de la superficie, o bien, momentos después de haber retirado la cimbra o molde.
- Preparación del material. Incorpore **CURAPASA® VIS** hasta homogeneizar completamente, evitando introducir aire al material.
- Para aplicar **CURAPASA® VIS** sobre la superficie, utilizar equipo de aspersión formando una película uniforme. También se puede aplicar con rodillo, brocha o cepillo de pelo suave; considerando que el rendimiento será menor. Su aplicación en muros, columnas y trabes, se debe realizar inmediatamente después de retirar la cimbra.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



CURAPASA® VIS

Productos y Adhesivos para Concreto

Membrana de Curado parafinica base agua para Concreto y Mortero

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN / COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
Tambor de 200 L	Blanco	Superficie	
Cubeta de 19 L (solo en color blanco)	Rojo	Concreto hidráulico	1 L rinde de 4 a 6 m ²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método
Apariencia	Líquido	-----
Color	Blanco y Rojo	-----
Sólidos en peso	10 - 12 %	ASTM D-2369
Viscosidad a 25°C	40 - 100 cP	ASTM D-2196
Densidad a 25°C	0,97 - 1,00 g/ml	ASTM D-1475
pH a 25°C	8,00 - 9,00	ASTM E-70
Pérdida de agua	0,55 kg/m ² máx.	ASTM C-156
VOC	Menor a 10 g/l	ASTM D-3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

PRECAUCIONES

- **H303:** Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- **H317:** Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- **P101:** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta antes del uso.
- **P235:** Mantener fresco.
- **P270:** No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- **P280:** Llevar guantes/prendas/ gafas/ máscara de protección.
- **P301+P330+P331:** En caso de ingestión, enjuagar boca. No provocar vómito.
- **P305+P351+P338:** En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- **P332+P313:** En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
- **P402:** Almacenar en un lugar fresco.
- **P501:** Eliminar el contenido/contenedor en el punto de recogida de residuos adecuado de conformidad con la normativa local, regional o internacional.

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Tambor: 4 tambors sobre tarima
	Cubeta: 3 cubetas superpuestas.

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PRODUCTO CERTIFICADO



PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo.
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Octubre 2025.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.