



Sello PASA® HP R

Recubrimiento Impermeable Cementoso de Refuerzo

Descripción

Recubrimiento cementoso reforzado de gran adherencia que se integra a una capa base de **Sello PASA® R**, para dar acabado al sistema de impermeabilización en elementos que están en contacto continuo con soluciones químicas diluidas o agua.

Ventajas

- Formulación 100% mineral, de secado rápido.
- Por su gran adherencia y penetración se integra monolíticamente con la estructura, lo que le permite resistir presiones hidrostáticas positivas y negativas del sustrato.
- Tiene resistencia frente al ataque de soluciones químicas diluidas.
- No es tóxico, se puede usar en depósitos de agua potable.
- Evita la a floración de salitre en la superficie, hongos y humedad.
- Listo para usar, y fácil aplicación.

Usos Recomendados

Como recubrimiento impermeable en plantas de tratamiento de agua, fosas de contención, tanques para almacenamiento secundario, drenajes, sótanos, túneles, cimentaciones, muros de contención, torres de enfriamiento, entre otros.

Herramientas de Aplicación

- Llana metálica o de plástico



Preparación de la superficie

Humedecer la superficie previo a la aplicación del impermeabilizante. Si cuenta con base **Sello PASA® R**, humedezca antes de aplicar la capa del **Sello PASA® HP R**.

Preparación del material

Mezclar mediante equipo mecánico de bajas revoluciones y propela metálica, agregando 6,5 L de agua limpia por cada saco de 25 kg de **Sello PASA® HP R**. Mezcle hasta eliminar totalmente los grumos.

Prepare sólo el material que pueda utilizar en 30 minutos. Si la mezcla tiende a resecarse agite sin agregar más agua.

Aplicación

Humedecer la superficie previamente.

1.-Aplique la mezcla de **Sello PASA® HP R** con llana metálica o de plástico, a razón de 2 a 4 kg/m².

Para dar un acabado terso, se recomienda "flotear" con una esponja húmeda cuando se presente el fraguado inicial o cuando se perciba un cambio de tono en la mezcla de **Sello PASA® HP R**.

Fecha de actualización: Septiembre 2019
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



Sello PASA® HP R

Recubrimiento Impermeable Cementoso de Refuerzo

Curado

Cada capa de **Sello PASA® HP R** requiere curado para su adecuado fraguado. Una vez que el material este seco y ha cambiado de coloración, rocíe con agua. Cure 2 ó 3 veces al día durante 2 días.

En climas calurosos y secos se debe tener mayor precaución en el curado, rociando de 5 a 6 veces al día.

Presentación

- Saco 25 kg

Colores

- Blanco
- Gris

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Concreto	2 a 4 kg/m ²

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Apariencia	Polvo	-----
Color	Gris y Blanco	-----
Peso específico	2.6 – 2.9 gr/cm ³	ASTM-C-128
Adherencia sobre placa de concreto	Buena y el producto no deberá de presentar grumos después de realizada la mezcla	-----
Absorción de agua (24 horas de fraguado)	2-4%	INTERNO
Resistencia a presión hidrostática	Cumple / No cumple	INTERNO

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Septiembre 2019

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

Sello PASA® HP R

Recubrimiento Impermeable Cementoso de Refuerzo

LEED

1. Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes ya que cumple con un bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2).

2. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRC5) por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultantes del transporte.



Precauciones

- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión no se provoque el vómito, acuda con su médico.
- En caso de contacto con ojos lave con agua abundante y acuda con su médico.

Medidas de Seguridad

- En caso de tener contacto con ojos y piel, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de Seguridad

- Guantes de látex
- Lentes de seguridad
- Mascarilla contra polvos

Embalaje

Almacenaje	Lugar seco y fresco.
Caducidad	6 meses después de la fecha de fabricación.
Estiba Máxima	5 camas de 7 sacos por tarima.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA®

Fecha de actualización: Septiembre 2019

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.