

FIBRO RUB

Impermeabilizante emulsionado fibratado base agua

Descripción

Compuesto asfáltico impermeable base agua de consistencia pastosa elaborado con asfaltos seleccionados, fibras naturales libres de asbesto y cargas minerales que le otorgan buena adherencia en todo tipo de superficies.

Ventajas

- Por su alto contenido de fibras, fortalece la película del impermeabilizante.
- Alto desempeño y resistencia en todo tipo de clima.
- Alta durabilidad.
- Puede aplicarse sin escurrimiento a temperaturas de 40°C a 45 °C seco, resiste temperaturas de hasta 70 °C sin degradarse.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- No es tóxico (salvo ingestión)
- No es inflamable
- Cumple con la norma **ASTM D1227-95(2007) TIPO II, CLASE 2** para impermeabilizantes asfálticos emulsionados.

Usos Recomendados

Como impermeabilizante para techos y azoteas en climas cálidos a templados.

Como protección contra la corrosión en láminas, estructuras metálicas y tanques.

Preparación de la Superficie

La superficie debe tener un acabado uniforme, estar libre de grietas y protuberancias; tener una pendiente mínima del 2% y libre de encharcamientos; contar con un número adecuado de bajadas pluviales, sin obstrucciones por dentro y por fuera.



Todos los ángulos que forma el sustrato con cualquier elemento vertical (muros, pretilas y bases) deben contar con un chaflán de mezcla de 10 cm a 45° a todo lo largo.

Aplicación

Limpieza de la Superficie

Elimine materiales sueltos o mal adheridos; retire impermeabilizaciones anteriores dañadas o deterioradas; elimine polvo, grasa o partículas sueltas.

Imprimación

Aplique una capa uniforme de **PASA® Primer A** diluido previamente 1 a 1 con agua limpia; “suba” la imprimación por arriba del nivel de la losa, sobre pretilas, muros y bases de tinacos (al menos 15 cm). Deje secar por 4 horas.

Resane y Calafateo

Seco el primario, aplique **Elite Wet Cement** con espátula para reparar fisuras y calafatear juntas frías y puntos críticos (bases de tinacos, pretilas, muretes).

Primer capa

Aplique, sin diluir, una capa uniforme de **Fibro Rub** sobre la superficie y los puntos críticos ya tratados, a razón de 1 L/m² como mínimo. Use brocha, cepillo o jalador y siga una sola dirección. Deje secar de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

Fecha de actualización: Junio 2024

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

FIBRO RUB

Impermeabilizante emulsionado fibratado base agua

Recomendación:

Use **PASA® Malla o PASA® Malla Plus** como refuerzo intermedio entre las capas de impermeabilizante para obtener mejores resultados.

Colocación del refuerzo

Aplique la primera capa de impermeabilizante por la parte más baja de la superficie en un área que será cubierta con **PASA® Malla o PASA® Malla Plus**, colocándolo sobre el Fibro Rub aún fresco, alineando la malla a uno de los vértices de la techumbre, evitando que queden arrugas o abolsamientos y embebiendo totalmente la malla de refuerzo.

Continúe aplicando perpendicularmente hacia arriba de la pendiente, de manera que los lienzos queden paralelos entre sí, traslapados 10 cm y a favor de la pendiente y deje secar por 24 horas.

Segunda capa

Aplique una segunda capa siguiendo una dirección transversal, a razón de 1 L/m².

Se recomienda realizar un riego de arena limpia y cernida sobre la última capa de impermeabilizante aún fresco para aumentar la durabilidad del sistema impermeable y de la pintura de acabado protector.

Antes de colocar el acabado, deje secar el sistema al menos 15 días.

Nota: Se pueden realizar sistemas con tres o más capas de impermeabilizantes, alternadas con membrana de refuerzo y colocadas en forma perpendicular entre sí, siguiendo el mismo procedimiento. En estos casos el riego de arena únicamente se coloca en la capa final.

Acabado

Es de suma importancia que los sistemas impermeables asfálticos cuenten con protección contra rayos UV e intemperismo (con pinturas protectoras para sistemas asfálticos de la marca **PASA®**).

Una vez que el sistema impermeable esté seco, aplique la pintura reflectiva, dejando un acabado uniforme sobre toda la superficie.

Use brocha, rodillo o sistema de aspersion.

Nota: El método de aplicación dependerá del tipo de recubrimiento a emplear.

Rendimiento

| Superficie | Rendimiento |
|--|-----------------------------|
| Concreto | 1 L/m ² por capa |
| Dependiendo de la rugosidad, absorción y tipo de superficie y aplicando como mínimo dos capas. | |

Presentación

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Bote de 4 L

Colores

- Café Oscuro

Fecha de actualización: Junio 2024

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

pasaimper.com

Línea PASA®: 800 7272 444

info@pasaimper.com



FIBRO RUB

Impermeabilizante emulsionado fibratado base agua

Especificaciones Técnicas

| Parámetro | Especificación | Método |
|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| Consistencia | Pasta Cremosa | ---- |
| Color | Café Oscuro | ---- |
| Olor | Característico a emulsión asfáltica | ---- |
| Sólidos en peso | 48 – 50 % | ASTM D-2369 |
| Densidad @ 25° C | 1.04 – 1.06 g/ml | ASTM D-70 |
| Penetración @ 25 °C | 380 - 400 (1 / 10 mm) | ASTM D-217 |
| pH @ 25 °C | 9.0 – 10.5 | ASTM E-70 |
| Secado al tacto | 60 minutos máximo | ASTM D-1640 |
| Deslave | No debe presentar | Interno |

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

1. Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes ya que cumple con un bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2).

2. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRC5) por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultantes del transporte.



Fecha de actualización: Junio 2024

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

FIBRO RUB

Impermeabilizante emulsionado fibratado base agua

Precauciones

- No diluya.
- No aplique bajo amenaza de lluvia ni sobre superficies encharcadas o húmedas.
- No aplique a temperaturas menores a los 5° C.
- No se recomienda en contacto continuo con agua o solventes.
- No se recomienda para sistemas constructivos con alto movimiento estructural.
- No perforo el sistema impermeabilizante una vez seco.
- El tiempo de secado depende de la temperatura y humedad ambiental relativa.
- Respete los tiempos de secado del material (marcados en su ficha técnica) antes de colocar el acabado.
- Mezcle el material antes de aplicarlo.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de nitrilo

Medidas de Seguridad

- En caso de ingestión consulte a su médico.
- En caso de contacto con ojos y piel lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Embalaje

| | |
|---------------|---|
| Almacenaje | Sobre tarimas, bajo el techo en un lugar fresco y seco. |
| Caducidad | A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses |
| Estiba Máxima | Tambo: 3 tambos sobre tarima Cubeta: 3 cubetas superpuestas. Bote: 5 cajas superpuestas |

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.PASAIMPER.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Junio 2024

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.