

DESCRIPCIÓN

PASA® CURADOR PA CONCENTRADO es un producto formulado a partir de parafina en emulsión y aditivos que evita que el mortero o concreto pierda agua súbitamente en el proceso de curado.

Cumple con la norma ASTM-C-309 TIPO I CLASE A.

VENTAJAS

- Evita fisuras superficiales en el concreto por deshidratación.
- Reduce costos de obra y es fácil de aplicar.
- Fácil de aplicar por medio de equipo de aspersión ya que tiene la consistencia adecuada una vez hecha la dilución.
- Debido a que en su formulación no contiene solventes, es más económico, puede aplicarse en lugares cerrados o mal ventilados y no es inflamable.

USOS RECOMENDADOS

PASA® CURADOR PA CONCENTRADO se usa para obtener un curado eficiente en elementos de concreto hidráulico en posición horizontal, tales como; carpetas de concreto en carreteras, pistas para aeropuertos, pisos industriales, patios de maniobras, pavimentos urbanos, pisos de estacionamiento, etc.

Para reducir la elevación de la temperatura en concretos expuestos al sol.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- Solo utilizar la cantidad de agua recomendada para preparar el producto.
- Aplicar todo el producto que se diluya. Utilizar lentes de seguridad y guantes de látex para su manejo.
- No aplicar en superficies húmedas o encharcadas
- No aplicar a temperaturas menores a 5°C.
- Una vez aplicado evitar el tráfico excesivo.
- Considerar una limpieza previa de la superficie, antes de colocar cualquier acabado, para generar una correcta adherencia.
- En caso de lluvia deberá proteger la capa de membrana de curado diluida aplicada.
- No utilizar en concretos con color integral.



PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Para aplicar el **PASA® CURADOR PA CONCENTRADO** es necesario diluirlo en la siguiente proporción:

- 1 parte en volumen de **PASA® CURADOR PA CONCENTRADO** con 2 partes en volumen de agua, agregar estas dos partes de agua gradualmente al tiempo que se realiza el mezclado e incorporación del producto con el agua. La temperatura del agua deberá ser de mínimo 18°C y máxima de 30°C.
- Mezclar a baja velocidad hasta incorporarlo completamente. Evite incorporar aire al producto durante este paso.

APLICACIÓN

- Una vez diluido el producto, debe aplicarse a rendimiento con método de aspersión después de dar el acabado final elemento de concreto formando una capa uniforme sobre la superficie, tan pronto como haya desaparecido el sangrado de la superficie, o bien, momentos después de haber retirado la cimbra o molde.
- Para elemento de acabado de acabado pulido o plano, aplicar una segunda capa, en dirección perpendicular a la primera, para lograr un mejor recubrimiento espere a que la primera capa haya secado completamente.

Fecha de actualización: Julio 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Curador PA Concentrado

Productos y Adhesivos para Concreto

Membrana de curado parafínica base agua para concreto

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN / COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
Tambor de 200 L	Blanco	Superficie	
		Concreto hidráulico	1 L rinde de 5 a 6 m ²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material y tipo de superficie
*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método
Apariencia	Semipastosa	Visual
Color	Blanco	Visual
Densidad	0,89 - 0,91	ASTM D-1475
% de Sólidos en peso	60,00 - 62,00	ASTM D-2369
pH a 25°C	8,00 - 9,00	ASTM E-70
Viscosidad 25°C cP	15,000 - 20,000	ASTM D- 2196
Pérdida de agua (producto diluido) (kg/m ²)	0,55 máximo	ASTM C-156

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Julio 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

PRECAUCIONES

- **H303:** Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- **H317:** Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- **P101:** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta antes del uso.
- **P235:** Mantener fresco.
- **P270:** No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- **P280** Llevar guantes/prendas/ gafas/ máscara de protección.
- **P301+P330+P331:** En caso de ingestión, enjuagar boca. No provocar vómito.
- **P305+P351+P338:** En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- **P332+P313:** En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
- **P402:** Almacenar en un lugar fresco.
- **P501:** Eliminar el contenido/contenedor en el punto de recogida de residuos adecuado de conformidad con la normativa local, regional o internacional.

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	3 meses sin diluir. 6 meses una vez diluido.
Estiba máxima	Tambo: 4 tambores

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Julio 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje
- Se considera un Residuo de Manejo Especial (RME) en la normativa mexicana.
- No debe ser dispuesto en rellenos sanitarios comunes ni tiraderos clandestinos.
- Para obtener información detallada sobre la normativa y centros de gestión específicos en su localidad, puede consultar el sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente local.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Julio 2026.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.